

## OLEO BAÑOS & COCINAS AMERICAN COLORS

### DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Producto a base de resinas alquídicas con acabado mate.
- Con extra protección para evitar la formación de hongos y algas en zonas húmedas.

### USOS TÍPICOS

- Para el pintado de substratos de metal, madera y cemento (previa aplicación de Imprimante para Muros CPP).

### DATOS FÍSICOS

Acabado	Mate
Color	Blanco, Blanco Humo, Marfil
Componentes	Uno
Sólidos en volumen	45% ± 3%, según color
Número de capas	Dos o tres manos
Rendimiento teórico	65 m <sup>2</sup> / gl. por mano a 1 mil seco

*El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.*

Diluyente	Aguarrás Mineral, Thinner Standard CPP
-----------	--

*Para mayores detalles de resistencia física y química consultar con el Departamento Técnico de CPPQ.*

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

#### Superficies de concreto nuevas

- Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua # 80. Aplicar dos manos de "Imprimante para Muros CPP" dejar secar 4 horas entre manos y luego aplicar OLEO MATE AMERICAN COLORS.

#### Superficies con pintura en mal estado

- Retirar con espátula la pintura mal adherida. Limpiar la superficie, dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite, humedad y salitre.

#### Superficies metálicas

- Eliminar restos de grasa, combustible mediante lavado con agua, jabón industrial y solvente. Luego eliminar el óxido mediante lijado.

#### Superficie de madera

- La madera debe estar totalmente seca y sin residuos de cepillado, de tenerlos, lijar con lija # 180. Además eliminar el polvo y residuos de lijado.

### MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola convencional.

### TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto:	1 – 2 horas a 21°C
Al tacto duro:	6 – 8 horas a 21°C
Repintado mínimo:	12 horas a 21°C

### PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar, se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y agítela hasta homogeneizarla.
4. Agregue diluyente hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos, use 25% cuando se aplique con pistola convencional y 12.5% cuando se haga a brocha y rodillo.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 12 horas de secado, aplique la otra mano.
7. La superficie pintada puede manipularse a las 12 horas.

### IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- *En concreto:*  
Imprimante para Muros CPP.
- *En Acero:*  
Anticorrosivo Standard CPP, Base Zincromato 55BZ
- *En madera:*  
Oleo Mate Sintético diluido.

### ACABADOS RECOMENDADOS

- No requiere

### DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 5.15 ± 0.3 Kg., según color

*Se garantiza buena estabilidad hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo entre 4°C a 38°C.*

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad.