



# IMPRIMANTE PARA MUROS

a base de resinas de caucho clorado

## DESCRIPCION Y VENTAJAS

- ✓ Resiste la alcalinidad y humedad presente en superficies de concreto.
- ✓ Sellador de superficies.

## USOS TIPICOS

- ✓ Paredes interiores: salas, comedores, cocinas, baños, etc., y exteriores.

## DATOS FISICOS

Acabado : Mate  
Color : Blanquecino  
Componentes : Uno  
Sólidos en volumen : 36 % ± 3 %  
Número de capas : Dos  
Rendimiento teórico : 54 m<sup>2</sup> /gal a 1 mil por mano  
El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

Diluyente : Disolvente 135

Para mayores detalles de resistencia física y química consultar con el Departamento Técnico de CPPQ.

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Concreto nuevo:

- ✓ Debe estar libre de imperfecciones. Grietas y poros deben resanarse.

## METODOS DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo

## TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto : 30 – 60 minutos a 25°C  
Al tacto duro : 2 – 3 horas a 25°C  
Repintado mínimo : 4 horas a 25°C

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta y cualquier otro material extraño. La superficie de concreto debe tener una rugosidad similar a una lija #100. Si la superficie esta pulida, se puede realizar un lavado con una solución de 1 volumen de ácido muriático y 2 volúmenes de agua
2. La superficie debe enjuagarse con abundante agua fresca y luego dejarla secar por 48 horas.
3. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado.

4. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
5. Agregue Disolvente 135 hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra mano use un máximo de 1 volumen de Disolvente 135 por 6 volúmenes de pintura
6. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
7. Después de 4 horas de secado, aplique otra capa. Para la 2da mano use un máximo de 1 volumen de diluyente por 8 volúmenes de pintura Finalmente dejar secar 4 horas antes de aplicar la pintura de acabado.

## IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- ✓ No requiere.

## ACABADOS RECOMENDADOS

- ✓ Látex Pato, American Colors, Látex Acrílico Satinado, Oleo Mate, etc.

## DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón : 4.0 ± 0.2 Kg.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad.

Ultima revisión: 22/04/02