

HOJA TECNICA

PRODUCTO: **MOISTEK**

CÓDIGO: **015-0043**

1. DESCRIPCIÓN

Es un producto elaborado con emulsiones acrílicas modificada y cargas especiales balanceadas de tal manera que se obtiene una película resistente a la humedad y la eflorescencia de salitre, así como también a la acción nociva del medio ambiente y la luz.

2. USOS DEL PRODUCTO

Es ideal para paredes de concreto, cartón prensado, fibrocemento expuestos a constante humedad y sobre superficies salitrosas adecuadamente preparadas. Aplicado Moistek, se puede recubrir directamente con pinturas del tipo látex, esmaltes sintéticos tanto brillantes como mates, por ejemplo Óleo Mate Plus.

3. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Tipo de vehículo	:	Resina acrílica modificada
Aspecto	:	Fluido tixotrópico
Color	:	Blanco
Sólidos volumen	:	41- 43%
Peso específico	:	1.32 - 1.43
Tiempo útil de Almacenaje	:	12 meses

4. FORMA DE USO

□ Preparación de superficie

- Las superficies tales como cemento tarrajado, fibrocemento, madera, deben lijarse previamente, tratando de eliminar el polvo, grasa o cualquier otro tipo de suciedad existente.
- En superficies alcalinas y salitrosas deben lavarse con una solución acuosa al 10% de ácido muriático, dejando actuar hasta que no se observe la formación de burbujas. Luego enjuague rápidamente con agua potable y deje secar por lo menos 05 días, antes de aplicar el producto.
- No se recomienda la aplicación previa de bases o imprimaciones.

□ Aplicación

Método de aplicación	:	Brocha
Tipo de sustrato	:	Concreto
Diluyente	:	Agua potable
Dilución	:	4 vol. de Moistek

TEKNOQUIMICA S.A.

Av. César Vallejo 1877 El Agustino, Lima 10 – Perú

☎612-6000 📠(511)612-6001 612-6002 612-6004 612-6006 612-6007 R.U.C. 20101292658

www.tekno.com.pe



CONDUCTA RESPONSABLE
CON EL MEDIO AMBIENTE

1 vol. de Agua potable

N° de capas	:	Dos
Secado tacto	:	Entre 1 hora
Repintado	:	2 - 3 horas
Rendimiento teórico m ² /gl	:	hasta 32 a una mano.

5. PRECAUCIONES EN SU USO

- No inflamable.
- Procure adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Evite contacto con ojos, mucosas y piel.
- Evite su ingestión. Ante ingestión efectuar consulta médica.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CODIGO DE PRESENTACION	TIPO	CONTENIDO NETO (L)	PIEZAS POR PRESENTACION
018	Balde Plástico	4.000	1
063	Pote c / Precinto	1.000	1

TEKNOQUIMICA S.A.

Av. César Vallejo 1877 El Agustino, Lima 10 – Perú

☎612-6000 📠(511)612-6001 612-6002 612-6004 612-6006 612-6007 R.U.C. 20101292658

www.tekno.com.peCONDUCTA RESPONSABLE
CON EL MEDIO AMBIENTE